

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Качественные характеристики	Стандарт метода испытаний	Результат испытаний	Оценка
Определение блеска покрытия	Гост 16143-81	69%	Покрытие глянцевое
Контактная тепло-стойкость при воздействии сухого тепла	Гост ISO 4211-3	55°	5
		85°	5
		100°	5
Контактная тепло-стойкость при воздействии влажного тепла	Гост ISO 4211-2	55°	5
		85°	5
		100°	5
Определение адгезии	Гост 15140-78	Результат испытаний, не ниже 2-ого балла	Вывод
		1	Соответствует
Стойкость к истиранию	Гост 27820-88	Число оборотов	Износ декоративного покрытия
		25	5%
		50	5%
		75	5%
		200	10%
300	15%		
Светостойкость (по изменению внешнего вида) при продолжительности излучения	Гост 21903-76	Результат после воздействия УФО в течении 2-ух часов	Вывод
		Отсутствие изменения	Соответствует
Твердость защитно-декоративного покрытия царапанием груза массой 150 г	Гост 27326-87	Ширина царапины не более 80 мкм (СТБ 1348-2009 п.6.1.4.1)	Среднее значение твердости ЗДП, мкм
			57

Высокоглянцевые плиты Royal Melem соответствуют Гост 33095-2014

